

DRACO® BENT 110

BENTONITNA PASTA ZA BRTVLJENJE

Opis proizvoda

DRACO® BENT 110 je gusta pasta na bazi polimeriziranog bentonita za pripremu površine i obradu detalja kod hidroizoliranja bentonitnom membranom DRACO® BENT 500. U kontaktu s vodom bubri formirajući nepropusnu brtvu. DRACO® BENT 110 pasta je jednostavna za ugradnju, te prijanja uz većinu materijala (strukturni beton, zidane konstrukcije, drvo, većinu metalnih površina, itd.). Zidarskom žlicom se jednostavno ugrađuje na horizontalne i vertikalne površine.

Prednosti

- Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada.
- Minimalna priprema podloge.
- Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine.
- Jednostavna obrada kritičnih detalja.
- Zadržava ista brtveća/hidroizolacijska svojstva nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja i vlaženja/isušivanja.
- Neškodljiva za okoliš.

Područje primjene

- Kao dodatno osiguranje unutarnjih kutova od prodora vode.
- Brtvljenje završetka bentonitne membrane DRACO® BENT.
- Brtvljenje prodora kanalizacijskih cijevi, strojarskih i električnih prodora kroz AB ploču ili zid kako bi se osigurao kontinuitet hidroizolacijskog sustava.
- Za saniranje manjih oštećenja u podložnom betonu prije aplikacije bentonitne membrane.

Priprema podloge

- Površine podloge trebaju biti čiste i suhe, bez ležeće vode.
- Uklonite svu prljavštinu, prašinu, masnoće i hrđu ili druge kontaminante.

Način primjene

- Nanesite DRACO® BENT 110 pastu u debljini od 6,0 mm ili prema uputama proizvođača. DRACO® BENT 110 pasta se može aplicirati na temperaturi površine i zraka od – 4°C ili više.
- Kod brtvljenja prodora, DRACO® BENT 110 pasta treba popuniti prostor između prodora i trake bentonitne membrane DRACO® BENT. Brtva treba biti u debljini od minimalno 20,0 mm i kontinuirana oko prodora. Za hidrostatske uvjete od 10 m vodnog stupca ili više debljine brtvi trebaju biti duplo veće od navedenih.

Trajnost i skladištenje

- Držati u suhom na temperaturi iznad 4°C daleko od topline i plamena.

Upozorenja

- Radnici bi trebali nositi zaštitnu odjeću i zaštitne naočale.
- Izbjegavati kontakt s očima i otvorenim posjekotinama.
- U slučaju kontakta s očima, odmah isprati.
- Alate očistiti vlažnom krpom prije vezivanja paste.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Ne ugrađujte DRACO® BENT 110 u direktnom kontaktu s ekstrudiranim polistirenom (EPS-om)
- Nasip za zatrpavanje treba biti zbijen na minimalno 85% modificiranog Proctora.
- DRACO® BENT 110 pastu ne koristite kao dilatacijsku brtvu.

Pakiranja

- Kanta od 5,0 kg i 25,0 kg
-