

DRACO® FIX 320

JEDNOKOMPONENTNA KREMASTA EMULZIJA ZA PREKID KAPILARNE VLAGE

Opis proizvoda

DRACO® FIX 320 je jednokomponentna kremasta emulzija na bazi organo-modificiranih silansiloksan polimera izraženih vodoodbojnih karakteristika. Ugrađen tvori ekstremno otpornu barijeru protiv vlage.

Prednosti

- Vrlo jednostavan i ekonomičan za upotrebu.
- Nije potrebna pumpa za injektiranje.
- Bez otapala i bez mirisa.
- Jednokomponentan i spreman za upotrebu.
- Duboka penetracija u tretirani materijal.
- U najvećem broju slučajeva ne mijenja boju tretiranog materijala (napravite test na diskretnoj površini).
- Pogodan za vanjsku i unutrašnju upotrebu.
- Brzo vrijeme sušenja zahvaljujući koncentriranoj formulaciji.

Područje primjene

- Kao sredstvo za injektiranje protiv kapilarne vlage u zidovima.
- Kao vodoodbojna zaštita poroznih materijala.
- Pogodan za zidane konstrukcije.

Priprema podloge

- Potrebno je odstraniti sve oštećene slojeve sa zida (žbuku, glet i boju) do konstrukcije u visini koja je min. 50 cm iznad linije djelovanja kapilarne vlage.

Način primjene

- **BUŠENJE RUPA:**
- Zid od opeke – 1 red rupa:
Izbušite rupe dijametra 12 mm u zidu na međusobnom razmaku od 12 cm do dubine koja je manja od debljine zida za 56 cm. Rupe bušite horizontalno u fugama na visini od 15 – 20 cm iznad poda.
- Kameni zid – 2 paralelna reda rupa:
Izbušite dva reda rupa dijametra 12 mm u fugama zida do dubine koja je 5 – 6 cm manja od debljine zida. Razmak između redova treba biti barem 8 cm. Rupe svakog reda bušite na razmaku od 12 cm na način da rupe gornjeg reda budu posmaknute u odnosu na donji red za 6 cm (cikcak).

- **Bušenje rupa u zidu koji se djelomično tretira:**
Kada se tretira samo dio zida izložen kapilarnoj vlazi potrebno je bušiti vertikalne rupe na dva kraja tretirane površine zida u visini iznad pojave kapilarne vlage kako bi se onemogućio prijenos vlage s netretiranih dijelova.
- **Bušenje rupa u zidu koji ima temelje na različitim visinama:**
Kod bušenja rupa u zidu koji ima temelje na različitim visinama potrebno je pratiti liniju zida zadržavajući istu visinu rupa iznad terena.
- **Bušenje rupa u zidu kojem se tretira samo ugao:**
Ukoliko se tretira samo ugao zida potrebno je izbušiti rupe u dužini koja je barem 1 m veća od djelovanja kapilarne vlage sa svake strane ugla.
- Nakon bušenja rupa ispušite ih komprimiranim zrakom ili ih usisajte kako bi se odstranila prašina.
- **INJEKTIRANJE PROIZVODA:**
- U rupe injektirajte DRACO® FIX 320 do zasićenja. Prosječna potrošnja proizvoda je 10 cm³/m¹ za svaki centimetar debljine zida i jedan red rupa.
- **ZATVARANJE RUPA I ŽBUKANJE PROIZVODA:**
- Nakon injektiranja DRACO® FIX-a 320 zatvorite rupe brzovezujućim reparaturnim mortom DRACO® FIX 120. Kako bi se eliminirao razarajući efekt sušućih soli nužno je zidove obraditi žbukom otpornom na djelovanje vlage i soli.

Potrošnja

- Prosječna potrošnja proizvoda je 10 cm³/m¹ za svaki centimetar debljine zida i jedan red rupa.

INFORMATIVNA POTROŠNJA PROIZVODA DRACO® FIX 320

10 cm³/m¹ za svaki centimetar debljine zida i jedan red rupa

DEBLJINA ZIDA	BROJ PAKIRANJA ZA SVAKI M' ZIDA (JEDAN RED RUPA)
60 cm	1,00
50 cm	0,83
40 cm	0,66
26 cm	0,43
13 cm	0,21

Npr. za zid od opeke od 8 m dužine i 40 cm debljine potrebno je (8m x 0,66 pakiranja) 5,28 pakiranja (6 pakiranja od 600 ml)

Trajnost i skladištenje

- Proizvod treba skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od sunčevog zračenja i na temperaturi iznad +5°C.

Upozorenja

- DRACO® FIX 320 je netoksičan proizvod. Preporučljivo je nošenje zaštitnih rukavica za vrijeme radova. U slučaju direktnog kontakta s očima, obilno isperite s vodom i posavjetujte se s liječnikom.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.

-
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Pakiranja

- Kobasice od 600 ml.
-